

Kestopur CS 10



Kestopur CS 10 - це 2-компонентний поліуретановий клей для склеювання швів штучного газону. Також застосовується для приклеювання фанери та OSB-плит до основ.



- Добре наноситься
- робота зі склеювання може виконуватися у вологих умовах
- співвідношення суміші 10:1

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Поліуретановий клей для склеювання швів штучного газону з пісочним наповнювачем. Також застосовується для приклеювання фанери та OSB-плит до основ. Застосовується для ручного і механічного нанесення. В якості затверджувача використовується Kestopur 200 / S. Легко наноситься, добре тримає «гребінь». Швидка готовність ігрового поля до подальшої обробки. Клей має гарну адгезію і твердне навіть в холодних умовах. Можна використовувати для приклеювання стрічки для шва, в тому числі і на гнучких підставах. Найкращі умови для роботи +15... 20°C. Мінімальна робоча температура + 5°C

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Поверхні, що склеюються, повинні бути чистими. Поверхні очистити від пилу, жиру та інших забруднень, при необхідності, напр., обробити розчинником. Змішати смолу і додати до неї затверджувач, ретельно перемішуючи. Клей наноситься, напр., зубчастим шпателем на одну сторону і тільки на шовну стрічку. При натисканні між покриттям і стрічкою повинен утворюватися єдиний шар клею. При застосуванні покриттів з профілем на зворотному боці необхідно використовувати шпатель з глибокою насічкою. Покриття слід притерти або прокатати катком ще раз не пізніше, ніж через 1,5 години після приклеювання. Для цього завдання найкращим чином підходить т.зв. каток-ущільнювач. У разі, якщо неможливо обробити покриття катком, необхідно вже при склеюванні покриття забезпечити утворення рівномірного шару клею за допомогою вантажів. При проведенні робіт при вологих погодних умовах відкриті ємності зі смолою, затверджувачем або ж готовою клейовою сумішшю слід захищати від дощу.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Представлені в цій технічній специфікації дані засновуються на проведених нами випробуваннях і практичному досвіді. Представлені технічні показники були визначені при стандартних умовах. Якщо місцеві умови відрізняються від них, це впливає на досягнення показників експлуатаційні характеристики продукту. Метод проведення робіт також значно впливає на кінцевий результат. Kiilto Oy несе відповідальність за забезпечення якості

ТИП/СПОЛУЧНА РЕЧОВИНА	Поліуретан
КОЛЬОРИ	Зелений
СПІВВІДНОШЕННЯ СУМІШІ	10 вагових частин смоли і 1 вагова частина затверджувача
В'ЯЗКІСТЬ	100 000 мПас (Brookfield RVT 20°C)
ЧАС ЖИТТЯ СУМІШІ	мінімум 1 г. в банці
ЧАС ВІДКРИТОЇ ВИТРИМКИ	Після нанесення на основу: 0-30 хв. Вологість поверхонь може скоротити час відкритої витримки.
ЧАС ПРЕСУВАННЯ	Час затвердіння 12 годин/20 ° C
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ	Найкращі робочі умови між + 15 ... +20°C (мінімальна температура + 5°C)
МОРОЗОСТІЙКІСТЬ	Берегти від замерзання
ВИТРАТА	На панельних основах: 700-800 г/м², на бетонних основах: 1-1,2 кг/м², при склеюванні тільки в зоні шва: 500 г/м².
ЗБЕРІГАННЯ	У закритій оригінальній упаковці при температурі (+10 - +25)°C протягом 12 місяців. Після тривалого зберігання ретельно перемішати перед застосуванням.



продукції відповідно до нашої Системи Управління Якістю. Ми не можемо впливати на проведення робіт належним чином і на переважачі умови і тому не можемо нести відповідальності за кінцевий результат. Слід переконатися, що продукт підходить для заданої мети.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА БЕЗПЕКА

Уникати попадання на шкіру і схильності впливу свіжого продукту, використовувати захисні рукавички. Ознайомитися з паспортом безпеки продукту. Інформація про утилізацію продукту і упаковки на сайті www.kiilto.com